



## Техническое описание

Наименование:..... НАТУРАЛЬНЫЙ КАУЧУК SVR-3L

Натуральный каучук SVR-3L производится на основе промышленного латекса. Каучук имеет светлый цвет. Широко применяется в производстве шин, промышленных валов, резино-технических изделий и в других сферах, где требуется высокое качество продукции. Данный материал имеет хорошие адгезионные свойства.

Показатели	SVR-3L
Грязь (задержанная на диафрагме 45 микрон), %	0,03 макс.
Зола, %	0,50 макс.
Летучие, %	0,80 макс.
Азот, %	0,60 макс.
Интервал начальной пластичности по Веллесу	35 миним.
PRI ( P <sub>30</sub> / P <sub>0</sub> ) *100	60 миним.
Цветность (по шкале Ловибонда)	6 макс.

### Меры по предотвращению возгорания

Избегать контакта с источниками возгорания

Подходящие средства тушения:

Вода, водный распылитель, пена, сухие химикаты, углекислота.

Охладить контейнеры при помощи воды в распылителе.

**Средства тушения, которые нельзя использовать по причинам безопасности:** нет.

### Меры безопасности:

Рабочие комнаты должны быть обеспечены соответствующей вентиляцией и выхлопным оборудованием для сбора пыли и газов, которые могут испускаться в течение переработки.

### Оборудование персональной защиты:

**Защита органов дыхания:** при обычных условиях должны иметься маски с антипылевыми фильтрами, для использования их при необходимости.

**Защита рук:** перчатки, устойчивые к химическим субстанциям. Время прорыва перчаточного материала: см. данные производителя.

**Защита глаз:** при отсутствии порошков или газов не требуются. Если они присутствуют, надеть защитные очки.

**Защита кожного покрова:** обычная рабочая одежда.

**Особые меры гигиены:** не курить, не есть и не пить на рабочем месте. Тщательно вымыть руки перед едой, питьем или курением.